



LECHADAS

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

® Fragua Sin Arena / UnSanded Tile Grout ANSI 118.6

DESCRIPCIÓN:

La fragua **SIN ARENA** es una mezcla de Cemento Pórtland, arenas con granulometría seleccionada y aditivos químicos especiales.

CARACTERÍSTICAS:

- Colores Estables
- Elasticidad y resistencia
- Evita reventaduras
- No produce grumos
- Uso interior y exterior
- Para pisos y paredes
- Lista para usar (solo agregue agua)
- Ideal para sisas Menores de 5 mm.

USOS:

Para el fraguado de :

- Pisos y azulejos cerámicos
- Mosaicos
- Losetas de barro
- Otros similares
- Porcelanatos
- Marmol.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Las superficies deben de estar secas y libres de polvo, aceites, suciedad y otros. La temperatura debe estar por encima de 10 C durante la instalación y por lo menos 72 horas después.

MEZCLADO:

1. Utilice agua limpia y a temperatura normal, así como recipientes y herramientas limpias.
2. Agregue la cantidad de agua necesaria para lograr una pasta consistente. Mezcle por unos minutos y luego deje reposar por al menos 3 minutos para permitir la reacción adecuada de los químicos. Posteriormente vuelva a mezclar y aplique.
3. No agregue más agua ni producto después de dejar reposar la mezcla.

APLICACIÓN:

1. Limpie la superficie a fraguas. Las juntas deben de estar

- libres de cualquier residuo del mortero de pega.
2. Utilice una llana de hule o fraguadora especial que permita la adecuada distribución de la fragua dentro de las juntas. Mantenga la llana en ángulo de 45° con respecto a la superficie a fraguar.
 3. La limpieza de la fragua debe darse tan pronto como sea posible. Para eliminar los excesos de fragua utilice una esponja limpia u otro que permita limpiar sin dañar la superficie, así como brindar el acabado final y la textura.
 4. Puede curar con agua con trapo húmedo 24 horas después de aplicado el producto para lograr mejores resistencias.
 5. No utilice soluciones ácidas como por ejemplo: ácido muriático, para la limpieza.

ESPECIFICACIONES:

- ✓ Tiempo de fraguado inicial y final, en un ambiente con temperatura de $23,0 \pm 1,7$ grados C y humedad relativa ≥ 95 %.
- ✓ Resistencia a la compresión a 28 días 5425 psi.
- ✓ Resistencia a la flexión a 7 días 10075 psi.
- ✓

RENDIMIENTO:

- Piso cerámico: sisa de 5 mm 1.0 m² x Kg.
- Mosaico: sisa de 3 mm 0.5 m² x Kg.

EMPAQUE Y PRESENTACION

La **FRAGUA sin ARENA** tiene una cartilla con variedad de colores.

Su empaque se da en los siguientes paquetes:

- Bolsa plástica de 1,8 Kg.
- Bolsa plástica de 5 kg.

NOTA:

El fabricante garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizaciones para fines distintos para los que fueron fabricados

Producto hecho para:

MAXIPEGA, S.A.